

長春化工(江蘇)有限公司
CHANG CHUN CHEMICAL (JIANGSU) CO., LTD.

江蘇常熟經濟開發區沿江工業區長春路 101 號
No.101 Changchun Rd., Riverside Industrial park,
Changshu, Economic Development Zone, Jiangsu
TEL:86-512-5264-8000 FAX: 86-512-5264-9000

甲基化氨基樹脂

MR625

介紹

為高度部分甲基化 melamine resin, 對於含有-OH、-COOH 或-CONH₂ 官能基之樹脂反應性高, 只需弱酸當觸媒即可硬化, 如馬林酸、檸檬酸、磷酸、烷基磷酸或 PTSA 等有機酸或無機酸皆可作為觸媒。MR-625 與部份甲基化 melamine 樹脂做比較, 用於水性烤漆時, 具有較佳的耐濕及耐鹽水噴霧性, 與 Cymel 325 相當。

規格

外觀	無色透明液體
固形份(1.5g×105°C×2 hr)(%)	76±2
粘度(25°C/ Gardner)	X-Z1
色相(Gardner)	≦1
遊離甲醛(%)	≦0.5
比重 (25°C)	1.07~1.17

應用

汽車烤漆 一般烤漆 水性烤漆

儲存

常溫 12 個月, 過長不建議。

包裝

200 Kg 鐵桶裝。

Notice: The client should perform its own tests to determine the suitability for particular purpose the final choice of use a product remains the sole responsibility of the client.